

Revisão:07 - Data:06/07/2026

**ADITIVO
REBOCO R-321****Descrição**

O **ADITIVO REBOCO R-321** foi desenvolvido para melhorar a plasticidade, a aderência e a impermeabilidade das massas de reboco, assentamento e contrapiso.

Características

A massa aditivada com **ADITIVO REBOCO R-321** adquire propriedades impermeabilizantes, hidrorrepelentes, com alto poder de aderência, aumentando a resistência, melhorando a trabalhabilidade e reduzindo as fissuras de retração no reboco.

**Composição**

Cargas minerais e aditivos especiais.

Utilização

É indicado para massas de reboco, assentamento e contrapiso.

Cor

Branca.

Rendimento

O rendimento do **ADITIVO REBOCO R-321** é de 1 kg por saco de cimento na proporção de 1:3 (cimento x areia).

	CIMENTO	AREIA	Aditivo R-321
Massa de reboco	1 sc de 50 kg	40 pás ou 8 baldes (18 litros)	1 kg ou 850 ml
Massa de assentamento	1 sc de 50 kg	40 pás ou 8 baldes (18 litros)	1 kg ou 850 ml
Contrapiso	1 sc de 50 kg	35 pás ou 7 baldes (18 litros)	750 gr ou 650 ml

Preparo do produto

Preparar a massa em betoneira colocando primeiramente a água (90% do total necessário). Adicionar o **ADITIVO REBOCO R-321** junto com a água. Em seguida colocar o cimento e após acrescentar a areia, deixando bater por 5 minutos, adicionando água até obter o ponto desejado. Em caso de uso de areias muito finas, aumentar a proporção de cimento, podendo chegar a 1:2 (cimento x areia). Não exceder a dosagem do aditivo conforme indicado na tabela. Não adicionar outro tipo de aditivo.

Aplicação

Aplicar a massa preparada normalmente, conforme o modo tradicional de aplicação.

Armazenamento

Deve ser mantido em temperatura ambiente, em local seco e arejado, sobre estrados.

Validade

Em sua embalagem original não violada, tem validade de 24 meses.

Revisão:07 - Data:06/07/2026

**ADITIVO
REBOCO R-321****Limpeza**

A limpeza de equipamento e ferramentas poderá ser feita com água enquanto o produto não estiver seco. Após secar, limpar as ferramentas mecanicamente.

Embalagem

O produto é comercializado em embalagens de 1 kg e 5 kg.

Manuseio e segurança

Manter as embalagens fechadas, longe do alcance de crianças e animais. O **ADITIVO REBOCO R-321** não deve ser ingerido e não deve entrar em contato com a pele ou com os olhos. No caso de ingestão acidental não induzir o vômito e procurar auxílio médico imediatamente. Quando houver contato com a pele, lavar o produto com água corrente em abundância e aplicar creme hidratante. Se houver contato com os olhos, lavá-los com água limpa em abundância e procurar auxílio médico. Recomenda-se observar as normas de segurança estabelecidas pelos órgãos competentes e o uso de EPI's adequados, incluindo óculos de segurança, proteção respiratória e luvas impermeáveis. Não reutilizar as embalagens.

Nota: as informações aqui contidas, baseiam-se, no atual nível de conhecimento da empresa. Salientamos que o desempenho, e o resultado de aplicação de nossos produtos, depende das condições do tempo e preparo da superfície, das condições climáticas, das condições de estocagem do preparo e aplicação, do produto que não estão sob nossa supervisão. O rendimento do produto depende da técnica de aplicação, das condições do equipamento e ferramentas e da superfície a ser revestida. Não assumimos assim, qualquer responsabilidade relativa ao rendimento, desempenho de qualquer natureza, decorrentes ao uso indevido do produto. Para maiores esclarecimentos consultar nosso departamento técnico. A Selamix reserva-se o direito de mudar as especificações e informações nesta boletim sem aviso prévio. O usuário dos produtos é responsável pelo cumprimento das leis e determinações existentes. Antes de iniciar a aplicação, consultar as instruções de uso ou o boletim técnico dos produtos.