

Revisão:05 - Data:20/04/2026



Descrição

Selante monocomponente acrílico para juntas.

Características

Eliminetrinca Pré-Moldado é um selante elástico, monocomponente, de elevado desempenho, com alto teor de elastômero. **Eliminetrinca Pré-Moldado** é um produto à base d'água, livre de solventes, não tem cheiro e fácil de manipular, pois já vem pronto para aplicação. Possui excelente aderência à substratos cimentícios.



Vantagens:

- Produto tixotrópico, não escorre durante a aplicação;
- Acompanha dilatações térmicas e contrações do substrato, com capacidade de acomodação de movimentos e possui elevada resistência ao rasgo;
- Permite uniformidade de aplicação, mantendo a superfície retilínea e homogênea, sem falhas;
- Proporciona acabamento rústico, permitindo a adesão perfeita de tintas e mantendo o aspecto semelhante à superfície das paredes;
- Permite fácil execução do acabamento, boa trabalhabilidade, aceita pintura e é livre de solventes;
- Por ser a base d'água, proporciona facilidade na manipulação e na limpeza das ferramentas e utensílios;
- Possui aditivo antiferruginoso em sua composição que evita manchas.

Cor

Branco gelo.

Composição

Resinas acrílicas, cargas minerais e aditivos especiais.

Utilização

Eliminetrinca Pré-Moldado é indicado para juntas de movimentação e juntas de conexão entre elementos de concreto pré-moldados. Também pode ser utilizado para tratamento de trincas e fissuras.

Restrições

Não utilizar o **Eliminetrinca Pré-Moldado** em:

- colagens estruturais em fachadas e edificações;
- acabamento superior ao tamanho recomendado;
- superfícies submersas em água;
- plástico como PE, PP e PTFE;

Rendimento

1 kg de **Eliminetrinca Pré-Moldado** tem um rendimento de 3 à 6 metros lineares de junta de placas de concreto de vedação, variando conforme a abertura entre as placas.

Revisão:05 - Data:20/04/2026

**Preparação da superfície**

O substrato deve estar limpo, seco, sólido e homogêneo, livre de poeiras e partículas soltas. Se houver nata de cimento, deve ser removida. Também não deve conter graxa, óleos, tintas, desmoldantes ou qualquer outra contaminação que possa impedir a adesão normal do produto.

Preparo do produto

Eliminetrinca Pré-Moldado já vem pronto para o uso. O **Eliminetrinca Pré-Moldado** não deve ser misturado a qualquer tipo de produto.

Aplicação:

Aplicação do Primer: Diluir o Eliminetrinca Pré-Moldado em 50% de água limpa, para uso como primer. Aplicar com pincel ou trincha, uma demão de primer sobre toda a superfície da junta, friccionando para promover boa penetração. Aguardar a secagem completa por 24 horas.

Aplicação do produto: Após a aplicação do primer, aplicar **Eliminetrinca Pré-Moldado** firmemente, garantindo um contato total com a base (bordas) da junta. Preencher a junta, evitando a formação de bolha de ar dentro da massa. Alisar a superfície com espátula com o formato arredondado ou conforme a necessidade de acabamento final das juntas.

Dicas para um acabamento perfeito:

- 1-Uniformizar a superfície com espátula com inclinação de 30° retirando o excesso de produto preenchendo todas as falhas e deixando uma superfície totalmente selada.
- 2-Em seguida, repassar uma segunda vez a espátula com inclinação de 40°.
- 3-Finalizar repassando com espátula com inclinação de 45° (mais erguida), alisando toda a superfície da junta de forma que não ocorram falhas de contato para proporcionar um perfeito acabamento final.

Para correções de trincas e fissuras: Abrir com raspador ou talhadeira as fissuras e trincas em formato de “V”, alargando e aprofundando a mesma. Remover todas as partículas soltas e pó. Aplicar o primer conforme indicado. Em seguida aplicar o **Eliminetrinca Pré-Moldado**, preenchendo com a espátula até nivelar com a superfície. Aguardar 24 horas e se ocorrer retração do produto, aplicar novamente **Eliminetrinca Pré-Moldado**, nivelando-o com a superfície.

Para correções de rachaduras: Abrir as rachaduras com raspador ou talhadeira em formato de “V”, alargando e aprofundando a mesma. Remover todas as partículas soltas e pó. Aplicar o primer conforme indicado. Em seguida preencher as rachaduras com espátula até nivelar com a superfície. Aguardar 24 horas e se ocorrer retração do produto, aplicar novamente, nivelando-o com a superfície. Em seguida aplicar uma demão do produto na superfície de 5 a 6 cm de largura para cada lado do centro da rachadura. Colocar uma tela de poliéster e aplicar novamente o **Eliminetrinca Pré-Moldado** sobre a tela nivelando com a superfície, deixando uma espessura mínima de 3mm nas duas demãos. No reboco, se necessário, fazer um rebaixamento, para que a aplicação fique dentro do reboco, deixando que o nivelamento fique perfeito.

Revisão:05 - Data:20/04/2026



Pelo fato do **Eliminetrinca Pré-Moldado** curar em contato com o ar e calor, a aplicação deve ser rápida e instantaneamente, para que a pré-secagem não interfira no acabamento final. O **Eliminetrinca Pré-Moldado** permite que sejam feitas manutenções sobre a aplicação realizada anteriormente.

A secagem total do produto ocorre em 7 dias em condições de tempo bom e quente. Em condições diferentes destas, a secagem ocorrerá de forma gradativa ao longo do tempo.

Não utilizar sobre o **Eliminetrinca Pré-Moldado** outros produtos que contenham solventes.

Após 15 dias da última aplicação, poderá iniciar a aplicação de argamassa decorativa ou pintura, desde que seja compatível com as características do **Eliminetrinca Pré-Moldado** e obedecendo as orientações dos fabricantes.

Limpeza

A limpeza de equipamento e ferramentas poderá ser feita com água enquanto o produto não estiver seco. Após a secagem remover o produto mecanicamente.

Armazenamento

Deve ser mantido em temperatura ambiente, em local seco e arejado, sobre estrados.

Validade

Em sua embalagem original não violada, tem validade de 12 meses.

Embalagem

Embalagens de 500 g, 1 kg, 5 kg e 20 kg e sachês de 800 g.

Manuseio e Segurança

Manter as embalagens fechadas e longe do alcance das crianças e animais. No transporte evite perfurar a embalagem. Caso se perfure a embalagem, recondicionar o produto em outra embalagem limpa com tampa. O **Eliminetrinca Pré-Moldado** não deve ser ingerido e não deve entrar em contato com a pele ou com os olhos. No caso de ingestão acidental não induzir o vômito e procurar auxílio médico imediatamente. Quando houver contato com a pele, lavar com água corrente em abundância. Se houver contato com os olhos, lavá-los com água limpa em abundância e procurar socorro médico. Recomenda-se observar as normas de segurança estabelecidas pelos órgãos competentes e o uso de EPI's adequados, incluindo óculos de segurança, proteção respiratória e luvas impermeáveis. Após o uso lave sempre as mãos com água e sabão. Pessoas alérgicas devem evitar contato com o produto. Não reutilizar as embalagens.

Nota: As informações aqui contidas, baseiam-se, no atual nível de conhecimento da empresa. Todos os dados técnicos aqui contidos são baseados em testes de laboratórios. Medidas de valores em condições reais podem variar devido a condições fora de nosso controle. Salientamos que, o desempenho e o resultado de aplicação de nossos produtos, depende das condições e preparo da superfície, das condições climáticas, das condições de estocagem, do preparo e aplicação do produto que não estão sob nossa supervisão. O rendimento do produto depende da técnica de aplicação, das condições do equipamento e ferramentas e da superfície a ser revestida. Não assumimos assim, qualquer responsabilidade relativa ao rendimento, desempenho de qualquer natureza, decorrentes ao uso indevido do produto. Para maiores esclarecimentos consultar nosso departamento técnico. A Selamix reserva-se o direito de mudar as especificações e informações neste boletim sem aviso prévio. O usuário dos produtos é responsável pelo cumprimento das leis e determinações existentes. Antes de iniciar a aplicação, consultar o Boletim Técnico do produto.