

Revisão:05 - Data:13/04/2026



Descrição

Argamassa cimentícia para grafiato.

Características

O **Grafimix** foi desenvolvido para aplicação em superfícies de alvenaria para obter um acabamento rústico e artístico. Permite acabamento com Gel envelhecedor, em cores foscas, metalizadas, in natura, ou tintas à base d'água, conforme a criatividade do aplicador. Produto inodoro, não tóxico, com ótima aderência, resistente à alcalinidade, conferindo-lhe excelente durabilidade, não necessitando da aplicação de fundos preparadores de paredes. Basta apenas umedecer a parede com água. Possui uma reologia para ficar mais tempo em aberto, possibilitando maior tempo de acabamento das artes. Devido à sua composição, permite ao consumidor a opção de pintar ou não em momento desejado.



Composição

Cimento branco, cargas minerais e hidrorrepelentes.

Cor

Branco.

Utilização

Grafimix permite ser utilizado em áreas internas e externas, sobre superfícies de alvenaria.

Rendimento

Sobre reboco o rendimento é de 2 a 3 kg por m², podendo variar conforme a porosidade do local a ser aplicado e tipo de aplicação.

Preparo da superfície

A superfície deve estar em bom estado de conservação, limpa, isenta de umidade, poeiras, graxas, fungos, tinta solta, mofo, bolor, partículas soltas ou qualquer outra contaminação que possa impedir a adesão normal do produto. Caso apresente problema de umidade ascendente, deve-se impermeabilizar primeiro a superfície com produtos SELAMIX, pois a umidade pode danificar a pintura sobre o **Grafimix**. Em superfícies que apresentam pintura deve-se fazer um lixamento profundo, removendo a camada de pintura, permitindo o ancoramento produto na base cimentícia.

Preparo do produto

Calcular a quantidade necessária. Diluir o produto, com aproximadamente 23% de água, misturando com agitador mecânico durante 5 minutos, até obter uma massa pastosa sem grumos, ideal para aplicação. Depois de preparado, o produto deverá ser aplicado em no máximo 1 hora.

Para cada 5kg de **Grafimix** adicione 1,15 litros de água.

Para cada 18kg de **Grafimix** adicione 4,14 litros de água.

Aplicação

Em superfícies com reboco novo, umedecer uniformemente com água. Em superfícies já pintadas, realizar o lixamento e depois umedecer. Para aplicação do **Grafimix**, retire a massa do balde, com uma espátula e distribua sobre a desempenadeira de aço. Aplique de modo alongado de baixo para cima pressionando a desempenadeira de maneira que a pedra regule a espessura da massa



Repassar várias vezes a desempenadeira retirando o excesso uniformizando a área a ser riscada. A espessura ideal é quando na aplicação com a desempenadeira de aço a pedra role 2 a 3 cm. Aguardar uma leve secagem para iniciar os processos de riscagem. Para riscar, utilize uma desempenadeira de plástico apropriada repassando diversas vezes no mesmo sentido ou conforme o trabalho necessitar, para dar um acabamento final. Use sua criatividade. Recomendamos aplicar em superfícies de aproximadamente 2 m², finalizando o efeito desejado antes de prosseguir aplicação. A aplicação deverá ser realizada com temperaturas entre 10 à 30°C e tempo bom. Não aplicar sobre forte incidência solar.

Pintura: Aguardar a secagem mínima de 15 dias, para dar acabamento com pintura, em cores foscas, metalizadas, in natura ou tintas à base d'água, obedecendo as instruções do fabricante das tintas.

Armazenamento

Deve ser mantido em temperatura ambiente, em local seco e arejado, sobre estrados, para que não ocorram alterações em suas características iniciais.

Validade

Em sua embalagem original não violada, tem validade de 24 meses.

Limpeza

A limpeza de equipamento e ferramentas poderá ser feita com água enquanto o produto não estiver seco. Após secar, limpar as ferramentas mecanicamente.

Embalagem

Pacote com 5 kg e 18 kg.

Manuseio e segurança

Manter as embalagens fechadas e longe do alcance de crianças e animais. No transporte evite perfurar a embalagem. Caso se perfure a embalagem, evitar que o produto fique exposto a umidade. O **Grafimix** não deve ser ingerido e não deve entrar em contato com a pele ou com os olhos. No caso de ingestão acidental não induzir o vômito e procurar auxílio médico imediatamente. Quando houver contato com a pele, lavar o produto com água corrente em abundância e aplicar creme hidratante. Se houver contato com os olhos, lavá-los com água limpa em abundância e procurar socorro médico. Recomenda-se observar as normas de segurança estabelecidas pelos órgãos competentes e o uso de EPI's adequados, incluindo óculos de segurança, proteção respiratória e luvas impermeáveis. Não reutilizar as embalagens.

Nota: As informações aqui contidas, baseiam-se, no atual nível de conhecimento da empresa. Salientamos que, o desempenho e o resultado de aplicação de nossos produtos, depende das condições e preparo da superfície, das condições climáticas, das condições de estocagem, do preparo e aplicação do produto que não estão sob nossa supervisão. O rendimento do produto depende da técnica de aplicação, das condições do equipamento e ferramentas e da superfície a ser revestida. Não assumimos assim, qualquer responsabilidade relativa ao rendimento, desempenho de qualquer natureza, decorrentes ao uso indevido do produto. Para maiores esclarecimentos consultar nosso departamento técnico. A Selamix reserva-se o direito de mudar as especificações e informações neste boletim sem aviso prévio. O usuário dos produtos é responsável pelo cumprimento das leis e determinações existentes. Antes de iniciar a aplicação, consultar o Boletim Técnico do produto.