

Revisão:07 - Data:30/06/2026

**Descrição**

Argamassa de acabamento para paredes e tetos.

Características

A MASSAPOP FINA BRANCA é um produto de base cimentícia, desenvolvido para substituir o calfino, gesso, massa corrida e obter um acabamento fino, em paredes e tetos e em áreas internas. Produto inodoro, não tóxico, na cor branca. Possui excelente trabalhabilidade, com alta aderência e resistência, ótimo rendimento por m² e fácil de aplicar. Basta misturar água na proporção correta e aplicar com desempenadeira ou máquina projetora.

Após a aplicação, a parede já está pronta para receber pintura. Permite pintura com tintas acrílicas à base d'água.

Composição

Cimento Branco, cargas minerais selecionadas e aditivos especiais.

Utilização

MASSAPOP FINA BRANCA é indicada para aplicação em paredes e tetos de alvenaria com reboco desempenado, concreto aparente. Pode ser utilizada para aplicação em efeitos decorativos.

Cor

MASSAPOP FINA BRANCA é fornecida na cor branca.

Rendimento

O consumo de MASSAPOP FINA BRANCA quando aplicada em paredes com reboco é de aproximadamente 2kg por m². Pode-se determinar o consumo aproximado de MASSAPOP FINA BRANCA também pela seguinte forma: Calcular 1,5 kg por m² por milímetro de espessura a ser aplicada. O rendimento pode variar conforme as condições e o preparo da base.

Preparação da superfície

Lixar a superfície e retirar todas as partículas soltas. Ela deve estar firme e em bom estado de conservação, isenta de umidade, poeiras, graxa, mofo ou bolor. Rebocos devem estar com idade mínima de 14 dias. Preencher com a própria massa eventuais buracos ou falhas e aguardar 24 horas para a aplicação. Superfícies muito irregulares ou que apresentem imperfeições maiores, realizar a regularização utilizando MASSAPOP MEDIA. Eventuais fissuras devem estar estabilizadas. Caso apresente problema de umidade ascendente ou com possibilidade de umidades futuras, deve-se impermeabilizar primeiro com SELAMIX. Em superfícies que apresentam pintura deve-se fazer um lixamento profundo, removendo a camada de pintura, permitindo o ancoramento do produto na base cimentícia.

Preparo do Produto

Calcular a quantidade necessária. Adicione em um recipiente limpo a quantidade de água necessária para preparação do produto. Diluir 18 kg de MASSAPOP FINA BRANCA em aproximadamente 33% de água, ou seja, 6 litros. Adicione o produto aos poucos na água e misture de preferência com agitador mecânico durante 3 minutos, até obter uma massa pastosa, homogênea, sem grumos, ideal para aplicação. Após preparado o produto, bater de 10 em 10 minutos. O produto deverá ser aplicado em no máximo 1:00 hora.

Para cada 18kg de MASSAPOP FINA BRANCA adicione 6 litros de água.

Revisão:07 - Data:30/06/2026

**Aplicação**

É ideal molhar a superfície a ser aplicada. A aplicação deverá ser realizada com temperaturas entre 10 a 30° C. Não aplicar sob forte incidência solar. A MASSAPOP FINA BRANCA deve ser aplicada de 2 à 3 camadas para acabamento liso. Aplicar a MASSAPOP FINA BRANCA sobre a parede com rolo de pintura ou com máquina de projeção, nivelando em seguida com desempenadeira de aço. Aguardar 20 minutos para dar a demão seguinte da mesma forma, aplicando a massa e nivelando novamente com desempenadeira em sentido cruzado. Aguardar pré-secagem para aplicar a terceira demão de acabamento diretamente com a desempenadeira com uma fina camada novamente em sentido inverso. A espessura final após a aplicação das três demãos não deverá ultrapassar a 2,5mm. Recomenda-se lixar toda a área após os primeiros dias da aplicação, utilizando lixas para massa. Também pode-se dar acabamento polido. Aguardar uma secagem superficial para iniciar o polimento com desempenadeira de aço. Caso surja alguma falha após o término da aplicação e cura do produto, estas podem ser corrigidas com o próprio produto, utilizando desempenadeira de aço.

Limpeza

A limpeza de equipamento e ferramentas poderá ser feita com água enquanto o produto não estiver seco. Após secar, limpar as ferramentas mecanicamente.

Pintura

Aguardar a secagem mínima de 15 dias, para dar o acabamento com pintura, obedecendo as instruções do fabricante das tintas.

Armazenamento

Deve ser mantido em temperatura ambiente, em local seco e arejado, sobre estrados.

Validade

MASSAPOP FINA BRANCA tem validade de 24 meses, dentro de sua embalagem original fechada.

Embalagem

Pacote plástico com 18 kg .

Manuseio e segurança

Manter as embalagens fechadas e longe do alcance de crianças e animais. No transporte evite perfurar a embalagem. Caso se perfure a embalagem, evitar que o produto fique exposto a umidade. A MASSAPOP FINA BRANCA não deve ser ingerida e não deve entrar em contato com a pele ou com os olhos. No caso de ingestão acidental não induzir o vômito e procurar auxílio médico imediatamente. Quando houver contato com a pele, lavar o produto com água corrente em abundância e aplicar creme hidratante. Se houver contato com os olhos, lavá-los com água limpa em abundância e procurar socorro médico. Recomenda-se observar as normas de segurança estabelecidas pelos órgãos competentes e o uso de EPI's adequados, incluindo óculos de segurança, proteção respiratória e luvas impermeáveis. Não reutilizar as embalagens.

Nota: As informações aqui contidas baseiam-se, no atual nível de conhecimento da empresa. Salientamos que, o desempenho e o resultado de aplicação de nossos produtos dependem das condições e preparo da superfície, das condições climáticas, das condições de estocagem, do preparo e aplicação do produto que não estão sob nossa supervisão. O rendimento do produto depende da técnica de aplicação, das condições do equipamento e ferramentas e da superfície a ser revestida. Não assumimos assim, qualquer responsabilidade relativa ao rendimento, desempenho de qualquer natureza, decorrentes ao uso indevido do produto. Para maiores esclarecimentos consultar nosso departamento técnico. A Selamix reserva-se o direito de mudar as especificações e informações neste boletim sem aviso prévio. O usuário dos produtos é responsável pelo cumprimento das leis e determinações existentes. Antes de iniciar a aplicação, consultar o Boletim Técnico do produto.