

Revisão:13 - Data:01/07/2026



Descrição

Impermeabilizante flexível monocomponente.

SANFLEX SILOS E TELHADOS é um impermeabilizante flexível monocomponente, desenvolvido especialmente para a aplicação em silos de armazenamento agrícola e telhados metálicos ou de fibrocimento, novos ou antigos, acompanhando eventuais movimentações, tornando-os impermeáveis. Sua formulação proporciona maior resistência às intempéries possibilitando exposição prolongada à chuva, baixas temperaturas e radiação solar, sem perda das propriedades impermeabilizantes.

Características:

SANFLEX SILOS E TELHADOS é um impermeabilizante flexível com excelente aderência e tem como principais características:

Isolante Térmico: Reduz em até 35% a temperatura interna dos ambientes.

Isolante Acústico: Após aplicado o **SANFLEX SILOS E TELHADOS** forma uma camada emborrachada que reduz o ruído causado por chuva e granizo.

Impermeabilidade: Aplicado em paredes e coberturas, impermeabiliza e veda pequenas fissuras e buracos de até 3 mm evitando a entrada de água e umidade.

Pintura: disponível na cor branca e cinza claro, não necessitando pintura após a aplicação, deixando a superfície protegida e com aspecto de nova.

Elasticidade: Possui ótima memória para contração e retração, acompanhando os movimentos de dilatação da superfície causados por interferências climáticas.

Resistência: Desenvolvido para ter resistência aos efeitos naturais causados por sol, chuva e maresia.

Antioxidante: Possibilita aplicação sobre convertedor de ferrugem, inibindo a continuação do processo corrosivo e o aparecimento de novos pontos de ferrugem.

Produtividade: Produto filtrado e pronto para uso em equipamentos airless aumentando a produtividade e eficiência na aplicação, chegando a até 2000 m² por dia.

Não Tóxico: Produto a base d'água, atóxico e inodoro.

Composição

Resina à base de dispersão acrílica, agregados minerais e aditivos especiais.

Utilização

É indicado para aplicação em silos e telhados novos ou antigos de áreas residenciais, industriais ou rurais, bem como em paredes externas de silos agrícolas e galpões de estocagem de grãos e perecíveis. Pode ser aplicado sobre telhados metálicos e de fibrocimento.

Cor

SANFLEX SILOS E TELHADOS é fornecido em cores.

Rendimento

O consumo do **SANFLEX SILOS E TELHADOS** em 2 a 3 demãos deverá ser entre 0,5 kg à 1 kg por m², com espessura mínima de 0,5 mm após a cura. O rendimento pode variar conforme a porosidade da superfície. Aplicações com maior espessura proporcionam maior proteção e prolongam a vida útil da impermeabilização.

Revisão:13 - Data:01/07/2026



Preparo da superfície

O desempenho de **SANFLEX SILOS E TELHADOS** está associado ao grau de preparação da superfície. Efetuar a limpeza da área a ser revestida com jato d'água e detergente desengraxante, enxaguando com água em seguida para retirar os resíduos do produto químico de limpeza. A superfície deve estar coesa, isenta de poeiras, carepas, óleos, graxa, partículas soltas e outras sujidades que possam impedir a adesão normal do produto. Superfícies horizontais devem estar com no mínimo 1% de inclinação, para escoamento da água. Realizar os reparos necessários na superfície a ser aplicado, como buracos, vedações de parafusos, e outros. Superfícies que apresentem ferrugem, realizar o tratamento da área com convertedor de ferrugem. Aguardar a secagem completa da superfície para iniciar a aplicação. A secagem é muito importante para que ocorra a correta fixação do produto, além de evitar a formação de bolhas decorrentes de evaporação da água que estava presente na base.

Correção de trincas e rachaduras

Em parafusos, grampos de fixação, emendas de telhas, buracos maiores e rachaduras, realizar a vedação utilizando **SANFLEX SILOS E TELHADOS FIBRAS**. Aplicar uma demão de **SANFLEX SILOS E TELHADOS FIBRAS** na superfície da telha com 5 cm de largura para cada lado do centro da trinca. Coloque uma tela de poliéster e aplique novamente o **SANFLEX SILOS E TELHADOS FIBRAS** sobre a tela. Em telhas de fibrocimento para bloquear a evolução da trinca, faça um buraco de 8 a 10 mm, 5 cm após as extremidades da trinca.

Preparo do produto

SANFLEX SILOS E TELHADOS vem pronto para uso, basta misturar com agitador mecânico, para homogeneizar o produto.

Aplicação

A aplicação poderá ser feita com equipamento de pintura airless ou rolo de pintura antigotas. Aplicar a 1ª demão e aguardar a secagem. Aplicar as demãos seguintes em sentido cruzado, de forma a garantir o total revestimento da superfície. O consumo do **SANFLEX SILOS E TELHADOS** em 2 a 3 demãos deverá ser entre 0,5 kg à 1 kg por m², com espessura mínima de 0,5 mm após a cura. O rendimento pode variar conforme a porosidade da superfície. O intervalo mínimo para cada aplicação é de 6 horas com tempo bom e com temperatura de 25°C. Em ambientes com baixa temperatura ou pouca ventilação, o tempo de secagem pode prolongar-se, neste caso aguardar a secagem total para dar a demão seguinte. Aplicar de preferência no período da manhã para garantir uma secagem adequada. Nesse período a secagem é mais eficiente, pois permanece mais tempo exposto ao sol. Evitar aplicar no final da tarde. Após a aplicação da última demão, a secagem final se dá em 72 horas, em condição de tempo bom e temperatura de 25°C.

Armazenamento

Deve ser mantido em temperatura ambiente, em local seco e arejado, sobre estrados, para que não ocorram alterações em suas características iniciais.

Validade

Em sua embalagem original não violada, tem validade de 24 meses.

Revisão:13 - Data:01/07/2026



Limpeza

A limpeza de equipamento e ferramentas poderá ser feita com água enquanto o produto não estiver seco. Caso estiver seco, limpar as ferramentas mecanicamente.

Embalagem

SANFLEX SILOS E TELHADOS é fornecido em baldes plásticos de 3,6 kg, 12 kg e 18 kg.

Manuseio e segurança

Manter as embalagens fechadas e longe do alcance de crianças e animais. No transporte evite perfurar a embalagem. Caso se perfure a embalagem, recondicionar o produto em outra embalagem com tampa. Em recintos fechados ou pouca ventilação, promover a troca de ar durante a aplicação e secagem. O **SANFLEX SILOS E TELHADOS** não deve ser ingerido e não deve entrar em contato com a pele ou com os olhos. No caso de ingestão acidental não induzir o vômito e procurar auxílio médico imediatamente. Quando houver contato com a pele, lavar com água corrente em abundância. Se houver contato com os olhos, lavá-los com água limpa em abundância e procurar socorro médico. Recomenda-se observar as normas de segurança estabelecidas pelos órgãos competentes e o uso de EPI's adequados, incluindo óculos de segurança, proteção respiratória e luvas impermeáveis. Após o uso, lave sempre as mãos com água e sabão. Pessoas alérgicas devem evitar contato com o produto. Não reutilizar as embalagens.

Nota: as informações aqui contidas, baseiam-se, no atual nível de conhecimento da empresa. Salientamos que o desempenho, e o resultado de aplicação de nossos produtos, depende das condições do tempo e preparo da superfície, das condições climáticas, das condições de estocagem do preparo e aplicação, do produto que não estão sob nossa supervisão. O rendimento do produto depende da técnica de aplicação, das condições do equipamento e ferramentas e da superfície a ser revestida. Não assumimos assim, qualquer responsabilidade relativa ao rendimento, desempenho de qualquer natureza, decorrentes ao uso indevido do produto. Para maiores esclarecimentos consultar nosso departamento técnico. A Selamix reserva-se o direito de mudar as especificações e informações nesta boletim sem aviso prévio. O usuário dos produtos é responsável pelo cumprimento das leis e determinações existentes. Antes de iniciar a aplicação, consultar as instruções de uso ou o boletim técnico dos produtos.