

Revisão:15 - Data:02/07/2026

# Texturizza Flex

## Descrição

Textura flexível bicomponente. Produto indicado para recuperação de fachadas e texturas com microfissuras, proporcionando acabamento artístico e decorativo. Tem ótima resistência e impermeabilidade. Pode ser aplicado sobre superfícies de alvenaria com ou sem pintura, concreto, sobre texturas, placas cimentícias, drywall e reboco.

## Características

**TEXTURIZZA FLEX** é um revestimento flexível, bicomponente (A+B). Sua flexibilidade permite a textura acompanhar os movimentos eventuais da superfície, prevenindo, eliminando e impedindo a progressão de microfissuras e fissuras. **TEXTURIZZA FLEX** também impermeabiliza a superfície e protege contra a umidade. Possui granulometria média. Proporciona efeito decorativo rústico variável dependendo da técnica de aplicação utilizada.

Classificação norma ABNT NBR 11702: TIPO 4.6.2

## Composição

Componente A: líquido, na cor branca, composição básica resina acrílica.

Componente B: pó, composto de cimento, agregados minerais e aditivos.

## Utilização

**TEXTURIZZA FLEX** é indicado para aplicação em superfícies de alvenaria com ou sem pintura, concreto, sobre texturas degradadas, placas cimentícias, drywall, reboco, com a finalidade de tratamento de fissuras e impermeabilização deixando a superfície renovada e texturada.

## Cor

**TEXTURIZZA FLEX** é fornecido na cor branca.

## Rendimento

**TEXTURIZZA FLEX** tem um rendimento aproximado de 1,2 kg /m<sup>2</sup> em duas demãos.

## Preparo da superfície

Lixar a superfície e retirar todas as partículas soltas. Ela deve estar firme e em bom estado de conservação, isenta de umidade, poeiras, graxa, mofo, bolor ou qualquer outro material ou contaminação que possa impedir a adesão normal do produto. As imperfeições devem estar previamente corrigidas com **MASSA NIVELADORA**. Caso apresente problemas de umidade ascendente ou com possibilidade de umidades futuras, deve-se impermeabilizar primeiro com produtos **SELAMIX**. Em superfícies que apresentam pintura deve-se fazer um lixamento profundo, removendo a camada de pintura, permitindo o ancoramento do produto na base cimentícia. Se a parede apresentar fissura acima de 2mm, trincas e juntas de dilatação, deverá ser recuperada previamente com **ELIMINETRINCA** antes de iniciar a aplicação do **TEXTURIZZA FLEX**. Após a cura do **ELIMINETRINCA**, iniciar a aplicação do **TEXTURIZZA FLEX**.

## Preparo do produto

Homogeneizar o componente A (líquido). Adicionar o componente B (pó) ao componente A (líquido). Misturar com agitador mecânico durante 3 minutos, até obter uma massa pastosa e sem grumos. Para aplicação em grandes áreas, preparar somente a quantidade de produto que possa ser utilizada por um período de 30 minutos. Misturar novamente a massa a cada 10 minutos durante a aplicação. Havendo necessidade, pode ser diluído com até 10% de água.

Revisão:15 - Data:02/07/2026

# Texturizza Flex

## Aplicação do produto

**TEXTURIZZA FLEX** deve ser aplicado com rolo de pintura. Aplicar no mínimo 2 demãos ou até obter o resultado desejado. Para acabamento liso, aplicar com rolo de pintura e desempenar em seguida. Recomendamos aplicar o produto com temperatura ambiente e de superfície entre 10° e 30°C. Não aplicar o produto com o sol incidente ou quando a superfície estiver aquecida ou úmida. O intervalo entre as demãos é de 24 horas com tempo bom e temperatura de 25°C (o tempo de secagem pode variar de acordo com as condições climáticas). Em ambientes com pouca ventilação o tempo de secagem pode prolongar-se, neste caso aguardar a secagem total para dar a demão seguinte.

## Pintura

Aguardar a secagem mínima de 15 dias. **TEXTURIZZA FLEX** deve ser pintado com tinta acrílica obedecendo as instruções do fabricante das tintas.

## Observação

Pode ser pigmentado com corante marca Xadrez em pó em cores pastéis. Com a adição de corante na massa, pode haver desbotamento desuniforme da cor com o tempo. Também esta sujeito ao manchamento caso a diluição do material não seja realizada de forma uniforme durante toda a aplicação.

## Armazenamento

Deve ser mantido em temperatura ambiente, em local seco e arejado, sobre estrados.

## Validade

Em sua embalagem original não violada, tem validade de 24 meses.

## Limpeza

A limpeza de equipamento e ferramentas poderá ser feita com água enquanto o produto não estiver seco. Após secar, limpar as ferramentas mecanicamente.

## Embalagem

Baldes plásticos de 3,6 e 18 kg com peso total dos componentes A+B.

## Manuseio e segurança

Manter as embalagens fechadas e longe do alcance de crianças e animais. No transporte evite perfurar a embalagem. Caso se perfure a embalagem, evitar que o produto fique exposto a umidade. Em recintos fechados ou pouca ventilação, promover a troca de ar durante a aplicação e secagem. O **TEXTURIZZA FLEX** não deve ser ingerido e não deve entrar em contato com a pele ou com os olhos. No caso de ingestão acidental não induzir o vômito e procurar auxílio médico imediatamente. Quando houver contato com a pele, lavar com água corrente em abundância. Se houver contato com os olhos, lavá-los com água limpa em abundância e procurar socorro médico. Recomenda-se observar as normas de segurança estabelecidas pelos órgãos competentes e o uso de EPI's adequados, incluindo óculos de segurança, proteção respiratória e luvas impermeáveis. Após o uso, lave sempre as mãos com água e sabão. Pessoas alérgicas devem evitar contato com o produto. Não reutilizar as embalagens.

Nota: as informações aqui contidas, baseiam-se, no atual nível de conhecimento da empresa. Salientamos que o desempenho, e o resultado de aplicação de nossos produtos, depende das condições do tempo e preparo da superfície, das condições climáticas, das condições de estocagem, do preparo e aplicação do produto que não estão sob nossa supervisão. O rendimento do produto depende da técnica de aplicação, das condições do equipamento e ferramentas e da superfície a ser revestida. Não assumimos assim, qualquer responsabilidade relativa ao rendimento, desempenho de qualquer natureza, decorrentes ao uso indevido do produto. Para maiores esclarecimentos consultar nosso departamento técnico. A Selamix reserva-se o direito de mudar as especificações e informações neste boletim sem aviso prévio. O usuário dos produtos é responsável pelo cumprimento das leis e determinações existentes. Antes de iniciar a aplicação, consultar as instruções de uso ou o boletim técnico dos produtos.